

SCHEDA INFORMATIVA INFORMATION SHEET	ROTOLO IN CARTA A SECCO BIANCO GOFFRATO SS - 50 GR/MQ H 27 CM C/PRET 40 CM DA 370 STRAPPI	Rev. del 09.09.2019
		pag. 1 di 1





DESCRIZIONE PRODOTTO	PRODUCT SPECIFICATION
Tessuto non tessuto HANNA airlaid - bianco	Non-woven HANNA airlaid - white

CARATTERISTICHE PRODOTTO		PRODUCT FEATURES	
MATERIE PRIME		RAW MATERIALS	
Cellulosa Fluff pulp	N.A.	ALLESTIMENTO PREPARATION	Rotolo Rolls
EVA copolimero EVA Co-polymers	N.A.		
Fibra bicomponente Bonding fiber	N.A.	DIM. (A X B) ± 7%	Cm 27X40
COLORE COLOR	Bianco White	CONFEZIONE QUANTITY	370 fogli 370 sheets
FINITURA FINISH	Goffrato Embossed	IMBALLO PACKAGING	Busta in PE PE bag
NOTE: ---			

BOBINA - ROLL

FOGLIO - SHEET

PIEGHE DISPONIBILI - AVAILABLE FOLDINGS

piega piana
plain foldpiega a Z
Z - foldpiega a M
M - foldpiega VMR
VMR - fold

DATI TECNICI			TECHNICAL DATA	
PROPRIETÀ PROPERTIES	METODO TEST METHOD	U.M. M.U.	VALORE VALUE	
Grammatura - Weight	EDANA 40.3-90	g/m ²	50 ± 5	
Spessore - Thickness	EDANA 30.5-99	mm	0,55	
Densità - Density	----	g/cm ³	0,091	
			LONGITUDINALE (MD)	TRASVERSALE (CD)
Resistenza a trazione a secco - Dry tensile strenght	EDANA 20.2-89	N/50mm	17	12
Resistenza a trazione a umido - Wet tensile strenght	EDANA 20.2-89	N/50mm	9	7
Allungamento a rottura a secco - Dry elongation	EDANA 20.2-89	%	12	N.A.
Allungamento a rottura a umido - Wet elongation	----	---	N.A.	N.A.
Velocità di assorbimento - Absorptive time	----	---	N.A.	
Capacità di assorbimento acqua - Water absorptive capacity	EDANA 10.4-02	g/g	9	
Capacità di assorbimento olio - Oil absorptive capacity	----	---	N.A.	
Linting - Linting	----	---	N.A.	

N.A. = Non disponibile - not available

AVVERTENZA	DISCLAIMER
I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto. Essi devono intendersi pertanto esemplificativi e non vincolanti per la Dema Service Srl, e sono inoltre soggetti a variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Le tolleranze, se non indicate, si intendono nell'ordine del ± 15%.	
Data of present sheet are typical data only, they do not represent a specification and they don't binds Dema Service Srl. Furthermore the same data are subjects to variation without notice. If non specified, tolerance values are ± 15%	